



TECHNISCHE INFORMATION

www.wico.de

955

MAUERMÖRTEL FEIN



Mörtelgruppe	M 5 nach EN 998-2		Zusammensetzung	Trockenmischung bestehend aus Zement und abgestuften, rundkörnigen Kalksteinsand.
Körnung	0 bis 2,0 mm			
Ergiebigkeit	ca. 600 l/to		Eigenschaften	· einfache Verarbeitung · hohe Ergiebigkeit
Druckfestigkeit	≥ 5,0 N/mm ²			
Trockenrohdichte	ca. 1,7 kg/dm ³		Anwendung	Normalmauermörtel der Mörtelgruppe M5 für tragendes und nichttragendes Mauerwerk zur Verwendung bei allen bauüblichen Mauersteinen und Kaminformsteinen. Für wärmedämmende Wandbildner wird der Wärmedämmmörtel P2000 empfohlen.
Lieferform	Sack	Silo		
	–	√		
			Verarbeitung	WICO Mauermörtel 955 fein kann mittels Freifall-, Zwangs- oder Durchlaufmischer angerührt werden. Sauberes Anmachwasser wird vorgelegt und anschließend der Trockenmörtel in die Mischmaschine zugegeben und gemischt. Immer den gesamten Sackinhalt anmischen. Bei der Verwendung eines Durchlaufmischers erfolgt die Wasserzugabe automatisch. Die Mischzeiten sind entsprechend voreingestellt. Verarbeitungszeit: Der Frischmörtel sollte je nach Witterung innerhalb von 1 bis 2 Stunden verarbeitet werden. Bei längeren Arbeitspausen ist der Mischer zu entleeren und zu reinigen. Die Vermauerung der Steine ist vollflächig und kantenbündig herzustellen (vollflächige Lagerfugen). Die Luft-, Material- und Mauersteintemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges mind. +5°C betragen. WICO 955 darf nicht mit anderen Materialien (z.B. Gips) vermengt werden. Gefrorene Ziegel dürfen nicht verarbeitet werden. Stark saugende Ziegel sind vor dem Vermauern zu nassen.

**TECHNISCHE
INFORMATION**www.wico.de**955****MAUERMÖRTEL FEIN****Besondere Hinweise**

Für die Verarbeitung von Bauprodukten sind die einschlägigen europäischen Normen sowie die nationalen Ergänzungen zu beachten.
Für die Verwendung von WICO Mauermörtel 955 sind insbesondere die DIN V 18580, EN 998-2 sowie die Verarbeitungsrichtlinien der Ziegel- und Mauersteinhersteller.

Sicherheitshinweise

Enthält Zement. Xi reizend. Haut und Augen schützen. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

2/2

Info- und Bestellhotline: +49 (0)89/32902-0**Allgemeine Hinweise:**

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

08/2014