



| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|---|
| Mörtelgruppe | geprüft nach EN 998-1 | | Zusammensetzung | Trockenmörtel bestehend aus sulfatbeständigen Spezialzement, Quarzsand sowie haftungs- und verarbeitungsverbessernden Zusatzstoffen. |
| Körnung | 0,1 bis 1,5 mm | | | Eigenschaften <ul style="list-style-type: none"> • keine Trocknungszeit erforderlich • hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit • atmungsaktiv • keine organischen Bindemittel |
| Verbrauch (nach Verwendung) | 4,0 – 6,0 kg/m ² | | Anwendung | Als Armierungsspachtel, zur Untergrundvorbereitung (z.B. Haftspachtelung) für einen unmittelbar darauffolgenden Putzauftrag mit gipshaltigen oder zementhaltigen Bauprodukten, zum Verschließen von Fugen (z.B. Elementdecken innen) sowie zum Versetzen von Putzträger (z.B. Stucanet, Streckmetall, etc.) im Innen- und Außenbereich. |
| Druckfestigkeit | $\geq 8,5 \text{ N/mm}^2$ | | Verarbeitung | QUARZOLITH Putzspachtel mineral kann manuell wie auch maschinell verarbeitet werden. Bei „Handverarbeitung“ einen Sack mit sauberem Wasser lt. Wasserbedarfsmenge mittels Rotorquirl oder im Zwangsmischer homogen und knollenfrei mischen. Wasser vorlegen und Putzspachtel zugeben. Ca. 2 Minuten mischen, anschließend ca. 3 Minuten reifen lassen und nochmals durchmischen. Ein Vermengen mit anderen Bauprodukten (z.B. Gips, Zement) ist nicht zulässig. Die Luft-, Material- und Untergrund-Temperatur muss während der Verarbeitung und während des Abbindverganges mind. +5°C betragen Es ist darauf zu achten, dass während und nach Abschluss der Arbeiten im Innenbereich für eine ausreichende Belüftung (Stoßbelüftung) gesorgt wird. Eine direkte Beheizung der Putzspachtel ist unzulässig. Im Außenbereich ist darauf zu achten, dass bei Ausführung unter hohen Temperaturen und/oder direkter Sonneneinstrahlung die Gefahr eines zu schnellen Wasserentzuges (Verdursten/Verbrennen) der Putzspachtel besteht. |
| Lieferform | Sack | Silo | | |
| | 25 kg | – | | |

PUTZSPACHTEL MINERAL

| | | |
|--|----------------------------|--|
| | Verarbeitung | <p>Bei gleichzeitiger Windbelastung („Föhn-Wind“) verstärkt sich der Wasserentzug entsprechend. Maßnahmen wie das Feuchthalten der Putzspachtel oder Beschattung der Fassade sind zu ergreifen.</p> <p>QUARZOLITH Putzspachtel mineral ist generell während der Verarbeitung und Trocknung vor Witterungseinflüssen (z.B. Regen, direkter Sonneninstrahlung) zu schützen (z.B. durch ein Gerüstschutznetz).</p> |
| | Putzgrund | <p>QUARZOLITH Putzspachtel mineral darf nur auf Untergründe, welche den Anforderungen gemäß ÖNORM bzw. DIN entsprechen, appliziert werden.</p> <p>Der Untergrund muss sauber, trocken, ebenflächig, tragfähig und fest, saugfähig, frostfrei, ausreichend rau sowie frei von Ausblühungen, Verunreinigungen, losen Teilen und Trennmitteln sein.</p> <p>Die Untergrundprüfung hat gemäß ÖNORM B 3346 bzw. DIN 18550 zu erfolgen. Für die Ebenflächigkeit des Putzgrundes ist die ÖNORM DIN 18202 heranzuziehen. Bei kritischen Untergründen sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu beachten. Die Trocknungszeiten der Unterputze (z.B. Grundputz) sind zu beachten.</p> |
| | Lagerung | <p>Trocken, auf Holzrosten lagern. 3 bis 6 Monate lagerfähig. Das Bauprodukt ist vor Feuchtigkeit zu schützen.</p> |
| | Besondere Hinweise | <p>Für die Verarbeitung von Bauprodukten sind die einschlägigen europ. Normen sowie die nationalen Ergänzungen zu beachten.</p> <p>Für das Verarbeiten von QUARZOLITH Putzspachtel mineral sind das insbesondere die EN 13914 Teil 1 und 2, ÖNORM B 3346, ÖNORM B 2210, die Verarbeitungsrichtlinie 7 der ÖAP, ÖNORM DIN 18202, DIN 18550, DIN 18350.</p> |
| | Sicherheitshinweise | <p>Enthält Zement. Xi reizend. Haut und Augen schützen. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.</p> |

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.