



<b>Mörtelgruppe</b>	CS IV nach EN 998-1		<b>Zusammensetzung</b>	Trockenmischung bestehend aus Zement und abgestuften, rundkörnigen Kalksteinsanden.
<b>Körnung</b>	0 bis 2,0 mm		<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· hohe Druckfestigkeit</li> <li>· bindet hydraulisch ab</li> <li>· feuchtigkeitsresistent/feuchtigkeitsunempfindlich</li> </ul>
<b>Verbrauch</b>	22,0 - 26,0 kg/m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke		<b>Anwendung</b>	<p>Als Grundputz für Wände im Innenbereich sowie als Unterputz an Fassaden. Geeignet als Unterputz (Grundputz) auf allen gängigen Putzgründen wie Mauer- und Hohlziegel, Hohlblocksteine, Zementsteinen, Holzspan-Mantelsteinen u.ä. (hier ist eine Untergrundvorbehandlung vorzunehmen - siehe Untergrund) sowie auf Betonflächen. Als Unterputz für QUARZOLITH Struktur- und Edelputze. Besonders geeignet als Sockelputz und als Unterputz (Grundputz) für Wandfliesen und für die Verwendung bei einer Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 (z.B. Schwimmbäder, Duschanlagen). Bestens verwendbar für kleinere Ausbesserungsarbeiten im Innen- und Außenbereich.</p> <p>Nicht als Vorspritzer geeignet!</p>
<b>Druckfestigkeit</b>	≥ 10,0 N/mm <sup>2</sup>			
<b>Lieferform</b>	<b>Sack</b>	<b>Silo</b>		
	30 kg	√	<b>Verarbeitung</b>	<p>Die Oberfläche von QUARZOLITH Sockelputz S82 ist geschnitten (gekratzt, ebenflächig zugerichtet) herzustellen und dient somit als Untergrund für eine zusätzliche Beschichtung (z.B. Verfliesung, Oberputz).</p> <p>Die Luft-, Material- und Putzgrund-Temperatur muss während der Verarbeitung und während des Abbindevorganges mind. +5°C betragen.</p> <p>Es ist darauf zu achten, dass während und nach Abschluss der Putzarbeiten im Innenbereich für eine ausreichende Belüftung (Stoßbelüftung) gesorgt wird. Eine direkte Beheizung des Putzes ist unzulässig.</p> <p>Im Außenbereich ist darauf zu achten, dass bei Putzausführung unter hohen Temperaturen u./o. direkter Sonneneinstrahlung die Gefahr eines zu schnellen Wasserentzuges (Verdurstens/Verbrennen) des Putzmörtels besteht.</p>

### Verarbeitung

Bei gleichzeitiger Windbelastung („Föhn-Wind“) verstärkt sich der Wasserentzug entsprechend. Maßnahmen wie das Feuchthalten des Putzmörtels oder Beschattung der Fassade sind zu ergreifen.

QUARZOLITH Sockelputz S82 ist generell während der Verarbeitung und Trocknung vor Witterungseinflüssen (z.B. Regen, direkter Sonneneinstrahlung) zu schützen. Ein Vermengen mit anderen Bauprodukten kann zu Schäden führen.

Für das Versetzen von Putzprofilen bei zementhaltigen Putzen empfehlen wir QUARZOLITH Kantenschutzkleber Rapid. Es dürfen keine gipshaltigen Ansetzbinder verwendet werden.

Der Putzauftrag erfolgt mit der Hand oder Putzmaschine. Bei „Handverarbeitung“ einen Sack mit sauberem Wasser lt. Wasserbedarfsmenge mittels Rotorquirl o. im Zwangsmischer homogen und knollenfrei mischen. Eine Mischzeit von 3 Min. darf nicht überschritten werden.

Bei „Maschinenverarbeitung“ mit handelsüblicher Feinputzmaschine aufspritzen.

### Putzgrund

QUARZOLITH Sockelputz S82 darf nur auf Untergründe, welche den Anforderungen gemäß ÖNORM bzw. DIN entsprechen, appliziert werden.

Der Untergrund muss trocken, ebenflächig, tragfähig und fest, saugfähig, frostfrei, ausreichend rau sowie frei von Ausblühungen, Verunreinigungen und Trennmitteln wie z.B. Schalöl sein. Betonflächen mit einer Restfeuchtigkeit von mehr als 4,0 Masse-% dürfen nicht verputzt werden.

Die Untergrundprüfung hat gemäß ÖNORM B 3346 bzw. DIN 18550-1 und 2 zu erfolgen. Für die Ebenflächigkeit des Putzgrundes ist die ÖNORM DIN 18202 heranzuziehen. Bei kritischen Untergründen sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu beachten.

Der Untergrund (ausgenommen Betonflächen) ist mit QUARZOLITH S80 vorzubehandeln. Eine Standzeit von mind. 3 Tagen ist einzuhalten.

Für die Vorbehandlung von Betonflächen empfehlen wir QUARZOLITH Haftvorspritz S81 (Standzeit mind. 3 Tage) oder es ist eine Haftspachtelung mit QUARZOLITH Putz- o. Klebespachtel herzustellen, welche mit einer Zahnpachtel 8mm aufzukämmen ist. Der so vorbereitete Untergrund ist innerhalb von 7 Tagen zu verputzen.

### Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.  
3 bis 6 Monate lagerfähig.  
Das Bauprodukt vor Feuchtigkeit schützen.

### Besondere Hinweise

Für die Verarbeitung von Bauprodukten sind die einschlägigen europ. Normen sowie die nationalen Ergänzungen zu beachten. Für das Verputzen mit QUARZOLITH S82 sind das insbesondere die EN 13914 Teil 1 und 2, ÖNORM B 3346, ÖNORM B 2210, die Verarbeitungsrichtlinie 7 der ÖAP, ÖNORM DIN 18202, DIN 18550-1 und 2.

### Sicherheitshinweise

Enthält Zement. Xi reizend. Haut und Augen schützen. Für detaillierte Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

### Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.